

## Грунт-краска с кварцевым наполнителем

### Base Quartz

Назначение: для улучшения адгезии к последующим окрасочным слоям, является основанием для декоративных штукатурных покрытий.

Состав: калиброванный кварцевый наполнитель, вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, диоксид титана, функциональные добавки.

#### Основные характеристики:

Без запаха

Расход – от 0,15 до 0,30 кг/м<sup>2</sup>.

Время высыхания – при 20°C и относительной влажности воздуха не более 65% - 24 часа, сухая на ощупь – 1 ч.

Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +25°C в сухом, прохладном, защищенным от мороза месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Допускается незначительное расслоение материала при хранении и транспортировании.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления в ненарушенной заводской упаковке.

Масса (нетто) – 1,5 кг и 14,0 кг

Рекомендации по применению: наносить на чистую сухую поверхность. Перед нанесением материала необходимо тщательно перемешать. Неровности трещины должны быть зашпаклеваны не менее, чем за сутки до начала работ.

При нанесении 1 слоя возможно разбавление водой до 10%, 2-й слой наносится без разбавления. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем. Рабочие инструменты по окончании работ тщательно промыть водой.

Описание опасности: обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен.



Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде максимально закрывающая кожные покровы тела.

Предприятие-изготовитель: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

Россия, 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д.80 литер А-3, помещение 27, тел. (4822) 41-60-04

ТУ 23.99.19-004-21326390-2018 с изм. 3

Внимание! Предприятие не несет ответственности за результаты нанесения при несоблюдении вышеописанной технологии или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Во избежание образования отклонений по цветовому тону на больших поверхностях наносить материал из одной производственной партии. При отсутствии достаточного количества готового продукта одной партии, смешать материал разных партий в одинаковой пропорции. Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.