

## Краска для внутренних работ

### Maitre deco One Coat

Назначение: высокопрочная износостойкая акриловая краска для высококачественной отделки стен и потолков в гостиных, детских комнатах, спальнях и др. помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Свойства:

- Окрашенная поверхность имеет приятные тактильные ощущения
- Идеальна для гладких стен и фактурных обоев
- Гипоаллергенный состав
- Повышенная износостойкость
- Выдерживает интенсивное мытье (1 класс устойчивости к влажному истиранию), включая бытовые неабразивные моющие вещества
- Практически без запаха

Область применения: предназначена для нанесения на предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, кирпич, минеральная штукатурка), гипсокартон, обои, предназначенные под покраску, деревянные поверхности, ДВП.

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной.

Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе меловую побелку тщательно удалить;

Поверхности, ранее окрашенные эмалью или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости; промыть мыльным раствором, затем сполоснуть водой и высушить.

Дефекты поверхности зашпатлевать, ошлифовать.

Основания, пораженные грибами или водорослями тщательно очистить сухим способом щеткой и обработать антибиотическими растворами, дать полностью высохнуть;

Для укрепления поверхности, её обеспыливания и уменьшения впитывающей способности обработать грунтом глубокого проникновения Maitre Deco Amorçe.

Нанесение:

Наносить кистью, валиком или краскопультом в два слоя. При нанесении первого слоя допускается разбавление краски водой до 10%, финишный слой наносится без разбавления. При использовании метода безвоздушного нанесения краску необходимо перемешать и пропустить через сито/фильтр. Рекомендуемое рабочее давление от 140 до 180 бар, угол распыла факела 30...40°, диаметр сопла 0,011...0,013 дюйма.

Состав: акриловая дисперсия, вода, диоксид титана, мраморный наполнитель, модифицирующие добавки.

### Технические характеристики:

Степень блеска – матовая

Колеровка: База А - колеруется в светлые и пастельные тона;

База С - в цвета близкие к насыщенным;

Материал колеруется при помощи ручной или машинной колеровки универсальными пигментами пастами или колорантами на водной основе, не более 10 %.

Расход – ок. 100 мл/м<sup>2</sup> в 1 слой. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

Время высыхания: при температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности воздуха не более 65% сухая на ощупь 1 час, между слоями до повторного нанесения 4...6 часов, полное высыхание - 24 часа, влажная уборка не ранее, чем через 28 дней. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение и транспортировка: в упакованном виде при температуре от +5 до +25°C в сухом, защищенном от мороза месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Допускается незначительное расслоение материала при хранении и транспортировании.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления в ненарушенной заводской упаковке при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Масса нетто:

База А 0.9 л – 1,18 кг; 2,7 л – 3,54 кг; 9,0 л – 11,8 кг

База С 0.9 л – 1,17 кг; 2,7 л – 3,51 кг; 9,0 л – 11,7 кг

Описание опасности: обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.

Меры предосторожности: при попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающая кожные покровы тела.

Утилизация отходов: остатки материалов утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Предприятие-изготовитель: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

Россия, 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д.80 литера А-3, помещение 27, тел. (4822) 41-60-04

СГР RU 77.01.34.008.Е.001765.07.20 от 16.07.2020 г.

ТУ 20.30.11-002-21326390-2018 с изм. №№ 1-2

**Внимание!** Предприятие не несет ответственности за результаты нанесения при несоблюдении вышеописанной технологии или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за

неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Рекомендовано использовать колерованные материалы на одной плоскости из одной производственной партии. Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.